



Technologies for
Environment
and Industry

Società a responsabilità limitata

- P.Iva e C.F. 09765200960

Via Madonna del Soccorso n°8 – 84085 – Mercato San Severino (SA)

Tel. +39 089 9350058/59

e-mail: amministrazione@tei.it – PEC: pec_tei@pec.it

RAPPORTO DI PROVA/Analytical report N° 652camp22	Salerno (SA), 23/11/2022
	COMMITTENTE EUROPLAST S.N.C di Gennaro e Gerardo Pistone
	INDIRIZZO Via Della Ginestra, n.01 83048 MONTELLA (AV)


CAMPIONE/SAMPLE N°	652camp22		
DATA RICEVIMENTO CAMPIONE/ <i>Sample receipt date</i>	08/11/2022		
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE/ <i>Sample identification</i> (dati forniti dal cliente)	Granuli di PE rigenerato		
DATA INIZIO PROVE/ <i>Start of analysis</i>	08/11/2022	DATA FINE PROVE/ <i>End of analysis</i>	23/11/2022
LUOGO CAMPIONAMENTO/ <i>Sampling site</i>	A cura del cliente/ by customer		
CAMPIONAMENTO EFFETTUATO DA/ <i>Sampling carried out by</i>	A cura del cliente/ by customer		
VERBALE DI CAMPIONAMENTO/ <i>Sampling report N°</i>	n.a.	DATA VERBALE/ <i>Report's date</i>	n.a.
PROCEDURA CAMPIONAMENTO/ <i>Sampling procedure</i>	n.a.		
RIFERIMENTO NORMATIVO/ <i>Normative</i>			
ALTRE INFORMAZIONI/ <i>Other information</i>			

Parametro	Risultato	Unità di misura	Dev.Std.	LD	LQ	U	Metodo
Indice di fluidità in massa (MFI, MFR)	1.69	g/10min	0.09				UNI EN ISO 1133-1:2012+UNI EN ISO 1133-2:2012
Massa Volumica	0.941 Classe 3	g/cm ³	0.002				UNI EN ISO 1183-1:2013 Metodo B
Contenuto di polimero	98.02	%					UNI EN ISO 3451-1:2008
Contaminazioni	Assenti						UNI 10667-2:2010
Colore	Colorato						Rif. Scala Pantone - UNI 10667-2:2010
Dimensioni delle particelle	100	% ≤16mm					ASTM D1921 – 12+ISO 565:1990

NOTE: Il campione è conforme alla norma UNI 10667-2

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte di questo laboratorio. Il Laboratorio declina ogni responsabilità per le informazioni fornite dal cliente. Quando il campione è fornito dal cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. / This test report relates exclusively to the sample under test and cannot be partially reproduced, unless approved in writing by this laboratory. The Laboratory declines all responsibility for the information provided by the customer. When the sample is provided by the customer, the results refer to the sample as received.

Il Direttore Tecnico
(dott. Felice di Nuzzo)



FINE RAPPORTO DI PROVA